TECHNISCHES MERKBLATT

Stand Dezember 2000

Jotun Paints

VISIR LF 50

Holzschutzgrundierung

Lösungsmittelhaltige Holzschutzgrundierung, lasierend pigmentiert in Holzfarbton, daher guter UV-Schutz. Enthält chinesische Holzöle, die Holzoberflächen schützen und stabilisieren. Schutz gegen Bläue, Fäulnis und Pilzbefall.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

Für neue und alte Hölzer im Außenbereich. Als Erstanstrich f neuem Holz mit 3-monatigem Bewitterungsschutz und als Renoviergrund mit stabilisierender und festigender Wirkung auf alten, vergrauten Hölzer.

EIGENSCHAFTEN

Gutes Eindringvermögen, hohe Wetterbeständigkeit, UV-Schutz, leicht zu verarbeiten, gute fungizide Ausstattung, frei von Insektiziden

FARBTÖNE

Schwach pigmentiert in lasierendem Holzfarbton

GLANZGRAD

--

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1, 3 und 10 Liter Gebinde

VERARBEITUNGSHINWEIS

UNTERGRUNDBEHANDLUNG

Alle Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.

Neues Holz: 1 Anstrich VISIR LF 50

- bei stark saugenden /sägerauhen Holzflächen unverdünnt auftragen
- bei glatten, wenig saugenden Holzflächen leicht verdünnt und nicht zu dick auftragen

Renovierung: Lose, verwitterte Holzteile und Altanstriche bis auf tragfähigen Grund abschleifen, dann wie bei neuem Holz. Gut erhaltene Altanstriche durch Schleifen anrauhen. Rohe Holzflächen mit 1-2 Anstrichen VISIR LF 50 behandeln, um das Saugverhalten anzugleichen.

AUFTRAGSVERFAHREN

Pinsel, Airless

Beim Tauchen 1:1 mit Terpentinersatz ausmischen

AIRLESS DATEN

Düse	0,015“
Sprühwinkel	65-80°
Druck	Mind. 150 bar

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Auch bei leichtem Frost möglich

MAX. HOLZFEUCHTE

20%

FILMSCHICHTSTÄRKE (pro Anstrich)

20-25 µm trocken

55-65 µm naß

TROCKENZEIT (23°C, 50% r.L.)

8 Std. staubtrocken

24 Std. überstreichbar

Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich

ERGIEBIGKEIT (pro Anstrich)

Hobelware	12-18 m²/Ltr.
Sägerauh	6-10 m²/Ltr.

ANSTRICHSYSTEM

--

RENOVIERUNGSINTERVALLE

--

TECHNISCHE DATEN

DICHTE
0,88

BINDEMITTELBASIS
Alkydharz

FESTKÖRPERGEHALT
37 % (Vol.)

VISKOSITÄT
20-25 sek. DIN 4

FLAMMPUNKT
63°C

LAGERFÄHIGKEIT
Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde.
Angebrochene Gebinde gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen.
Frostbeständig.

VERDÜNNUNG
Terpentinersatz

REINIGUNG DER WERKZEUGE
Pinselreiniger oder Terpentinersatz

GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG

Gefahrenkennzeichnung entfällt.
Auch bei Verarbeitung schadstofffreier Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen zu treffen; Atemschutz bei schlechter Belüftung und bei Sprühnebel, außerhalb der Reichweite von Kindern halten, nicht schlucken.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und der bisher gemachten Erfahrungen.
Wegen der Komplexität des Untergrundes und der Rahmenbedingungen empfehlen wir dringend eigene Versuche durch Probeanstriche unter den bestehenden Bedingungen (Untergrund, Vorbehandlung, Witterung usw.) anzulegen. So können evtl. Probleme (Trocknung, Durchbluten usw.) und das Erscheinungsbild des Anstrichs beurteilt werden.
Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die techn. Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben evtl. ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden.